

JALKAKÄYTTÄVÄT LAATTOJEN UUDISTUS

TUOTE

ORFAPOL 50 (2 COMPONENTES)

Vesipohjainen polyuretaaniharts

- Erinomainen tarttuvuus erilaisille pinnoille
- Korostaa värejä
- Korkea kulutuskestävyys
- Sisä- ja ulkotiloihin

PAKKAUSKOOT

5.5 ja 11 kg laatikot
Komponentit A ja B



VÄRI

Läpinäkyvä

MENEKKI

0.100 kg/m² (5 kg= 50m²) riippuen kohteesta

ULKONÄKÖ

Kirkas – satiini - matta

SÄILYTYS

12 kuukautta valmistuspäivästä suljetussa astiassa ja suojassa säältä ja kosteudelta.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,00 – 1,05 g/ml (25 °C)

Ei laajene

Ohennus vedellä

TUOTEKUVAUS

Kaksikomponenttinen vesipohjainen polyuretaaniharts

KÄYTTÖKOHDE

- Vesipohjainen harts suojamaan seiniä ja lattiaita
- Läpinäkyvä, vedenpitävä ja hengittävä
- Tuo värit erinomaisesti esiin
- Ei sotke
- Likaahylkivä
- Sisä- ja ulkotiloihin

KÄYTTÖOHJEET

- Alustan oltava kokonaan kuiva ja puhdas
- Levitä telalla, pensselillä, ruiskulla tai sienellä
- Hio alusta tartunnan parantamiseksi
- Kaada komponentit A ja B samaan astiaan ja sekoita perusteellisesti sekoituskoneella.
- Anna vetäytyä noin 10 minuuttia
- Levitä viisi kerrosta. Odota vähintään 45-60 minuuttia kerrosten välillä
- Vältä liian paksua kerrosta koska se viivyyttää oleellisesti kuivumista ja vedenpitävyyden muodostumista.
- Ohennus vedellä (0-50%)

KÄYTTÖTIEDOT

- Pinnan oltava täysin puhdas, kuiva, pölytön ja öljytön
- Sekoitussuhde:
 - o 10 osaa A-komponenttia
 - o 1 osa B-komponenttia
- Massan käyttöaika: 2 tuntia
- Avoin aika: 40–50 minuuttia
- Kuivumisaika: minimi 2 tuntia, maksimi 24 tuntia
- Lämpötila edellytykset: 10 °C - 30 °C, suhteellinen kosteus <80 %

* Tulokset voivat vaihdella riippuen työkohteesta



