



KÄYTTÖKOHDE

- Hyvä kemiallinen kestävyys
- Uima-altaiden suojapinnoitteeksi
- Kirkas, ei haalistu
- Sisä- ja ulkotilat

SUOSITUS/

- Pavifluid, Pavicem, Pavistone, sementtimosaiikkilaatat, keraamiset laatat.

HUOMIOITAVAA

- Noudata ohjeita huolellisesti
- Ei saa sekoittaa muita aineita
- Levityslämpötila: 10° -25°C



Maahantuonti ja tekninen neuvonta:
Suomen Betonileimasin Oy
Junatie 2
36240 Kangasala

Puh: 040 5899 841

www.sbl.fi

Alifaattinen Polyuretaaniharts

ORFAPOL INCOLORO

TUOTEKUVAUS

Kaksikomponenttinen polyuretaaniharts

SYÖPYMISEN KESTO

- Kloorivetyhappo 10 ja 20 % 500 tuntia Ei muutoksia
- Rikkihappo 10 ja 20 % 500 tuntia Hapettuminen alkaa
- Tislattua vettä 8 kk Ei muutoksia
- Natriumkloridi 3.5% 8 kk Ei muutoksia
- natriumhydroksidia 20% 15 pv Ei muutoksia
- Ammoniakki 3 kk Keskinertaisia
- Asetaatti Isobutillo 8 kk Ei muutoksia
- White Spirit 6 kk Hyvä
- Salt Spray 5% natriumkloridia
37 – 38°C 8 kk Ei muutoksia
- Ympäristö:
<kosteus 100% ja 40°C 3 kk Hyvä

TYÖSKENTELYAIKA

- Massan käyttöikä: 8 tuntia
- Kosketuskuiva: 60 min.
- Päällemaalauk: n. 8 tunnin kuluttua
- Kuiva: 24 tunnin kuluttua

* Ajat voivat vaihdella huomattavasti riippuen ympäristön lämpötilasta

TEKNISET TIEDOT

- Ominaispaino: 1,2 g/cm³
- Viskositeetti 25°C : 100-120 s.
- Ulkonäkö: maali
- Sekoitussuhde:

EDELLYTYKSET

- Levitys aina kuiville ja puhtaille pinnoille.
- Vältä kosteita pintoja.
- Uusien sementtipohjaisten alustojen oltava kokonaan kuivat (≥ 28 päivää).

KÄYTTÖOHJEET



- Sekoita komponentit perusteellisesti keskenään
- Alhaisen viskositeetin **Orfapol Incoloro**, voi käyttää myös sellaisenaan.

Levitys telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

Levitettäessä ruiskulla ohentimen maksimimäärä 10 %.

Kerrostenväli: 8-24 tuntia

TUOTE

ORFAPOL INCOLORO

Polyuretaanihartsit

- Posliiniefekti
- Uima-altaiden suojaksi
- Sementtipohjaisiin alustoihin
- Erinomainen kulutuskestävyys
- Pysyvä väri

ESITTELY

1 ja 5 kg laatikko
(2 komponenttia)

VÄRI

Väritön

RIITTÄVYYS/KÄYTTÖMÄÄRÄ

1 kg 10 – 14 m² välillä (1 kerros)

SÄILYTYS

6 kuukautta valmistuspäivästä suljetussa astiassa ja suojassa säältä.

