



KÄYTTÖALUEET/

- Värillinen kuivapinnoite, jota käytetään tuoreen betonivalun päälle ja joka sallii betonin muotoilemisen tarjoten käyttöä kestävästä pintakerroksesta.
- Soveltuu erityisesti asuinalueille, paikoitusalueille, teemapuistoihin yms.

TYYLIT

- Yli 70 mallia
- Muut tilauksesta

KÄYTTÖSUOSITUKSET/

- Levityslämpötila 5 °C -35 °C
- Vettä ei tule enää lisätä sen jälkeen kun tuotetta on ripoteltu valun päälle.

Värillinen kuivapinnoite betonikuviointeihin

PAVISTAMP

AINES-KUVAUS

Sementti, silika, kvartsi, mineraalipigmentit ja lisäaineet.

HUOMIOITAVAA

- Massan työstöaika vaihtelee vallitsevan lämpötilan, kosteuden ja betonityypin mukaan.
- Suojaa alueet jotka saattavat tahriintua (mm. sokkelit) **PROTECTOR PAVISTAMP**-tuotteella.
- Kuumalla tai tuulisella säällä käytä kuivumisen pintahidastinta **BRYTEN CH** kosteuden liian nopean haihtumisen estämiseksi. Näin varmistetaan laastin ja betonin täydellinen kiinnittyminen yhteen, välttäen pintahalkeamat.

KÄYTTÖOHJEET

- **PAVISTAMP**-tuotetta ripotellaan kaksi kerrosta tuoreen betonin päälle.
- Laastin tulee sitoutua täysin tuoreeseen betoniin.
- Vältä valupinnan kastelemista vedellä.
- Kuumalla säällä tulee käyttää kuivumisen hidastinta **FILMAT R**.
- Kylmällä säällä käytettävä kuivumisen kiihdytintä **HORMIDUR- SC**.
- Noin 24 tunnin kuluttua sahataan kutistumissaumat.

TEKNISET TIEDOT /

MARCADO- CE UNE- EN- 13813:2003

- Kitkakuluminen: UNE 127.020/99EX: 19 mm.
- Uima-allastestit: CLASE - 5
- Luisto: CRD: 41
- Ei jäätyvää





ALUSTAN ESIKÄSITTELY

- Pohjan oltava asianmukaisesti tiivistetty.
- Alustan paksuus rakennesuunnitelmien mukaisesti.
- Vältä liian lisäainepitoista betonia, koska se vaikeuttaa veden kapillaarista nousua estäen kuivapinnoitteen ja betonin yhteen kiinnittymisen.

KÄYTTÖOHJE



- 1.-Betonin levittämistä seuraavina minuutteina, valu liipataan veden haihtumisen sallimiseksi ja betonin ja laastin yhteen kiinnittymisen varmistamiseksi.
- 2.-Ripottele kaksi kerrosta **Pavistamp**- jauhetta, annostuksella 5-7 kg/m², väristä riippuen.
- 3.- Liippaa jauhe valun pintaan varmistaen tuotteen täydellisen kiinnittymisen betoniin.



Kun laasti on nahkoittunut, sen päälle ripotellaan **Despi**-tuotetta joka toimii ikään kuin irroitusöljynä. Tämän jälkeen betoni voidaan leimata halutulla muotilla.



Seuraavien 48-72 tunnin kuluessa lattia tulee pestä painevesipesulla. Kun valu on kuivunut (≥ 10 päivää ilmastosta riippuen), lisätään 1-2 kerrosta **Racly 2**- tai **F-300**-tuotetta.

TUOTE

PAVISTAMP

Värillinen kuivapinnoite betonikuviointeihin

- Korkealujuuksinen kuivapinnoite
- Kestää erinomaisesti toistuvan jäätyksen ja sulamisen.
- Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteelle
- Monimuotoiset viimeistelymahdollisuudet (erilaiset kuvioinnit).

ESITTELY

25 kg paperisäkki kosteussuojalla.
1200 kg lava (48 säkkiä)

VÄRIT
20 värvaihtoehtoa

MENEKKI
5-7 kg/m² väristä riippuen

VARASTOINTI
12 kuukautta valmistuspäiväyksestä, alkuperäispakkauksessaan säältä ja kosteudelta suojattuna.

PINNOITUSAINEET

Orfapol 50: vesipohjainen polyuretaaniharts
F-300: vesipohjainen akryyliharts



